

更新日：2023年04月01日

# ラミネートシート物性表

 **HAGIHARA**  
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：スノーテックス・スーパークール

色：パールホワイト（表 ナチュラル／裏 ホワイト）

材質：ポリエチレン

質量：212（g/m<sup>2</sup>）

厚さ：0.30（mm）

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度（N/5cm）	930	850
(2)伸度（%）	12	12
(3)引裂強度（N）	130	110

## 試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠  
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。