

Good Partner with You

千尋バッグ耐候性タイプ MB-1B (BLACK)



【特長】

■紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間設置が可能

■河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材質】 ポリプロピレン(PP)
【サイズ】 φ1100 x H1100mm
【耐荷重】 10kN/m²
【耐候性】 300時間(約1年対応)

中長期間(約1年間迄)の土木工事に！

試験成績

《本体》

試験項目		試験結果	
		新品時	300時間後
引張強さ(N)	タテ	1600以上	1400以上
	ヨコ	1600以上	1400以上

《ベルト》

試験項目	試験結果	
	新品時	300時間後
引張強さ(kN)	15以上	13以上

◆耐候性試験方法：JIS B 7753サンシャインカーボンアーク灯式
◆尚、上記数値は測定サンプルの平均値であり、保証値ではございません。

◆上記試験結果の300時間は約1年相当となります。(左記耐候試験方法より)



モリリン株式会社 産業資材部

東京本店
大阪支店
札幌出張所

東京都中央区東日本橋2-1-3
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
北海道札幌市豊平区月寒東3条15丁目7-14

TEL:03-3863-9331
TEL:06-6441-3209
TEL:011-598-8012

モリリンの高耐候性商品カタログ

品質のモリリンより耐候性に優れた商品をご提案致します!!




GTB-3G 実用新案登録済 **2tタイプ**
耐候性大型土のう 約3年対応品

【特長】

- ・観光地や山間部など現場の景観に配慮したグリーンで長期仮設 3年対応を実現
- ・工区、年度の区別方法として黒色との併用が可能
- ・紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能

【材質】 ポリプロピレン (PP) **【サイズ】** $\phi 1,100\text{mm} \times H1,100\text{mm}$

NETIS登録番号 KK-120066-VE 
 (一財) 土木研究センター性能証明取得 耐土性証 第1701号

GTB-3B **2tタイプ**
耐候性大型土のう 約3年対応品

【特長】

- ・900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持
- ・紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能
- ・河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材質】 ポリプロピレン (PP) **【サイズ】** $\phi 1,100\text{mm} \times H1,100\text{mm}$

NETIS登録番号 KK-120066-VE 
 (一財) 土木研究センター性能証明取得 耐土性証 第1701号

GTB-1 **2tタイプ**
千尋バック 約1年対応品

【特長】

- ・耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持
- ・紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能

【材質】 ポリプロピレン (PP)
【サイズ】 $\phi 1,100\text{mm} \times H1,100\text{mm}$

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

MB-1B **1tタイプ**
千尋バック 約1年対応品

【特長】

- ・弊社定番品のMB-1(ベージュ)の中・長期向けタイプです
- ・河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材質】 ポリプロピレン (PP)
【サイズ】 $\phi 1,100\text{mm} \times H1,100\text{mm}$

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

MB-1G **1tタイプ**
千尋バック 約1年対応品

【特長】

- ・紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
- ・河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
- ・**グリーン色の為、景観に優しい**

【材質】 ポリプロピレン (PP)
【サイズ】 $\phi 1,100\text{mm} \times H1,100\text{mm}$

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

【千尋バック 性能比較表】

品名	耐候性	耐候性試験暴露時間	耐荷重	袋材の耐候性試験後の引張強さ	定荷重下状態の耐候性試験後の引張強さ	吊りベルトの耐候性試験後の引張強さ	透水係数	開孔径試験判定基準 (D95/D85)	土木研究センター認定ラベル
GTB-3G	3年対応	900時間	20kN/m ²	240N/cm以上	160N/cm以上	30kN/本以上(4点吊り)	1.0×10 ⁻² 以上	1.0以下	有
GTB-3B	3年対応	900時間	20kN/m ²	240N/cm以上	160N/cm以上	30kN/本以上(4点吊り)	1.0×10 ⁻² 以上	1.0以下	有
GTB-1	1年対応	300時間	20kN/m ²	240N/cm以上	実施せず	30kN/本以上(4点吊り)	実施せず	実施せず	無
MB-1B	1年対応	300時間	10kN/m ²	240N/cm以上	実施せず	13kN/本以上(4点吊り)	実施せず	実施せず	無
MB-1G	1年対応	300時間	10kN/m ²	240N/cm以上	実施せず	13kN/本以上(4点吊り)	実施せず	実施せず	無