



■製品規格

エボロック ELL150

| 品名 | 容量 (cm ³) | 主成分 | |
|--------|-----------------------|-----|-------------|
| ELL150 | 150 | 主剤 | 変性ビニルエステル樹脂 |
| | | 硬化剤 | 過酸化ベンゾイル |

樹脂物性

| 項目 | 規格値 | 試験方法 |
|--------|----------------------------|-----------|
| 圧縮強さ | 100 N/mm ² 以上 | JIS K7181 |
| 圧縮弾性率 | 1,000 N/mm ² 以上 | JIS K7181 |
| 引張強さ | 20 N/mm ² 以上 | JIS K7161 |
| 曲げ強さ | 30 N/mm ² 以上 | JIS K7171 |
| 耐アルカリ性 | 質量変化率が±10%以下 | JIS K6919 |

※容量は目安となります。